

Universal-Montagekleber



- Einkomponentiger, weißer, wasserbeständiger Universal-Klebstoff
- Zum Verkleben von unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Holz, geeignete keramische Produkte, Metall sowie Kunststoff
- Witterungs- und alterungsbeständig

Anwendungsgebiete Zum Verkleben unterschiedlichster Materialien wie z. B. Holz, Glas*, geeignete keramische Produkte, Metall und Kunststoff. Zum Kleben von Dämmmaterialien, Sockelleisten und Metallschienen.

Geeignete Untergründe Holz, Glas, Metall (z. B. Aluminium, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoff (z. B. Hart- und Weich-PVC) und mineralische Untergründe (z. B. Fliese, Ziegel)

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C

Zeit bis zur Hautbildung ca. 35 Minuten

Aushärtung/ Vernetzung 2 – 3 mm in 24 Stunden

Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Verbrauch 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

Farbe weiß

Lieferform 431 g Kartusche (12 Stück im Karton) Artikel-Nr. 21709

Untergrund-vorbehandlung	Die Haftflächen müssen staubfrei, sauber, trocken und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Öle und Fette mit handelsüblichen Lösemitteln vollständig entfernen.
Verarbeitung	Racofix® Universal-Montagekleber wird auf die Haftfläche aufgebracht. Um eine optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Für eine schnellere Aushärtung kann der auf die Haftfläche aufgetragene Racofix® Universal-Montagekleber mit Wasser besprüht/benetzt werden.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +40 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Reißfestigkeit	ca. 3,2 N/mm ²
Reißdehnung	ca. 320 %
Shore-A-Härte nach DIN 53 505	ca. 62
Bewegungsaufnahme	ca. 10 %
Werkzeuge	Spritzpistole, Siliconglätter; Werkzeuge unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen
Lagerung	im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken maximal 12 Monate lagerfähig, offene Kartuschen innerhalb 7 Tagen verbrauchen
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) entfällt.</p> <p>Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Raumbelüftung sorgen.</p> <p>EUH208 Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, Dibutylzinnbis (acetylacetonat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>GISCODE RS10</p>

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel: +41 3333400 -40
Fax: +41 3333400 -41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181