



Multona Lackspray

Autolackspray nah am Originalfarbton

Das MULTONA Lackspray-Sortiment 400 ml umfasst insgesamt 408 Artikel, davon 407 verschiedene MULTONA-Farbtöne und ein MULTONA 2-Schicht-Klarlack 400 ml (Art.-Nr. 600 999). In 2017 wurden neue MULTONA 400 ml-Artikel in das Sortiment aufgenommen, die aktuelle und gängige Automobilfarbtöne abdecken.

Bitte beachten! MULTONA 400 ml-Farbtöne sind Annäherungs-Farbtöne und KEINE Original-Farbtöne. Die MULTONA Dosen 2 Minuten gründlich schütteln und durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen – und schon kann es losgehen!

 MULTONA Referenzliste



Eigenschaften

Anwendung:

- Lackierung von Autoteilen in den gängigsten Autolackfarben
- Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-Haftvermittler)
- Breites Farbspektrum mit aktuellen Farbtrends der Automobilindustrie
- Ideal auch für LKW und Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen
- Verfügbar in zahlreichen RAL-Tönen und speziellen Hausfarben



die kleine bis mittlere Lackausbesserungen
sch im Kreativ- und Deko-Bereich einsetzbar

Produktvorteile:

- Einfache, Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gute Haftung, sehr ergiebig
- Schnelle Trocknung
- Geringe Läuferbildung
- Fächersprühkopf (horizontal und vertikal einstellbar)
- Hervorragende Lackierergebnisse
- Universell einsetzbar

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharz (395 Farbtöne)
- Acrylharz (12 Farbtöne + Klarlack)

Sprühauftrag:

- bei 2-3 Kreuzgängen: 50-60 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 15-20 Min.
- griffest: nach ca. 60 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt (Multona Klarlack)

Lackieraufbau:

Lackieraufbau Metall / Blechschaden:

1. Auto-K Spezial-Grundierung (optional, je nach Bedarf/Schaden: z.B. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung, Filler/Haftgrund, Spritzspachtel)
2. MULTONA Autolack (Farbton)
3. MULTONA 2-Schicht Klarlack (zwingend erforderlich bei nachfolgend aufgeführten Artikeln oder optional empfohlen bei allen anderen Farbtönen)

Lackieraufbau Kunststoffe:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler (zwingend erforderlich, Kunststoff auf Verträglichkeit prüfen!)
2. MULTONA Autolack (Farbton)
3. MULTONA 2-Schicht Klarlack (zwingend erforderlich bei nachfolgend aufgeführten Artikeln oder optional empfohlen bei allen anderen Farbtönen)



Hinweis:

- **BITTE BEACHTEN!** Diese nachfolgend aufgeführten MULTONA-Farbtöne/Artikel **MÜSSEN UNBEDINGT** mit MULTONA 2-Schicht-Klarlack (Art.-Nr. 600 999) überlackiert werden.

| Multona Ref.-Nr.: | Multona Art.-Nr.: |
|--------------------------|--------------------------|
| 0567-3 | 601222 |
| 0578-5 | 601223 |
| 0581 | 600581 |
| 0582 | 600582 |
| 0699 | 600699 |
| 0727-5 | 601225 |
| 0794-24 | 601226 |
| 0812-1 | 601227 |
| 0826-8 | 601228 |
| 0827-6 | 601229 |
| 0834-5 | 601230 |
| 0835-5 | 601231 |

- Bei allen anderen MULTONA-Lacksprays ist eine Überlackierung mit Klarlack nicht zwingend erforderlich. Dennoch empfehlen wir eine Überlackierung mit Multona 2-Schicht-Klarlack (Art.-Nr. 600 999), um Glanz und Wetterbeständigkeit zu erhöhen.
- Kunststoffuntergründe auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 21.3.2021

